

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante elastomérica de gran resistencia a factores climáticos. A base de emulsión poliuretánica formulada para el sellado superficial de techos y muros.

MODO DE USO

Para impermeabilizar techos, terrazas y balcones. También sirve para paredes y muros.

Para extender la vida útil de los techos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Densidad: 1.2-1.25 kg/m² ; %Sólidos: 50%

Espesor de film: 300 -500 micrones

Secado al tacto: 30 minutos

Secado entre manos: 4 horas – Final: 8-12 horas

Rendimiento: 1 a 1.5 kg/m²

Dilución: Primera mano 30% con agua. Limpieza: agua.

Almacenamiento: 12 meses

Temperatura de servicio: de -5°C a 80°C.

Se recomienda utilizar antes de los 12 meses de la fecha de elaboración.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- Herramientas: Pincel, rodillo o soplete.
- Tratamiento previo: La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitudes, sin partes sueltas ni polvillo.
- En caso de grasitud limpiar con agua y detergente.
- En caso de hongos eliminar con solución de lavandina y agua (al 50%).
- Enjuagar y dejar secar antes de aplicar. La presencia de agua podría provocar ampollas.
- En caso de productos asfálticos aplicados previamente, realizar una limpieza profunda.
- No aplicar sobre cerámica esmaltada.
- Sobre cerámica sin esmaltar tratar previamente con ácido muriático al 10%.
- En caso de grietas y fisuras utilizar Sellador de Fisuras y venda (ver fichas técnicas).

Sustratos Cementicios: El hormigón debe ser curado por al menos 1 mes. Se recomienda aplicar la primera mano por la tarde o por la noche cuando la temperatura es más estable, para reducir la formación de burbujas.

Membrana bituminosa: Asegurarse que esté firmemente adherida. No deben estar degradadas y se deberá hacer una prueba de compatibilidad previa a la aplicación de todo el sustrato, ya que las membranas que estén blandas o contengan aún elementos volátiles pueden manchar y ablandar la membrana poliuretánica IMPER.

Pinturas y revestimientos bituminosos: No deben estar pegajosos ni con partes sueltas. Probar compatibilidad antes de aplicación de IMPER.

Metales, soportes y pinturas: Asegurese que el material existente sea resistente, y esté bien adherido.
No aplicar sobre soportes con humedad ascendente.

Se recomienda aplicar el producto hasta llegar al rendimiento indicado, pueden llegar a ser 2 o 3 manos, dependiendo de las condiciones de superficie y de la herramienta de aplicación.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 4 y 20 lts.

CONDICIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- En caso de ingestión beber abundante agua.
- No inflamable

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

